



## RC 3P. L'adesivo farmaceutico multifunzione con elevate prestazioni su superfici convesse

RC 3P è specificamente sviluppato per tutte le applicazioni farmaceutiche clear-on-clear che richiedono eccellente adesione su provette, siringhe, ampolle e altri contenitori di piccolo diametro in vetro e HDPE.

Questo adesivo hot melt UV offre una buona resistenza all'acqua ed alle sostanze chimiche; inoltre, grazie alla tolleranza alle temperature elevate, RC 3P è adatto alla sterilizzazione in autoclave, per coprire la più ampia gamma di applicazioni correlate a film nell'etichettatura farmaceutica.

- Adesivo ad elevata trasparenza per frontali di etichette con film
- Eccellenti prestazioni su superfici convesse in vetro e HDPE
- Disponibile con supporti in PET e HD

EAN codice	Combinata	Codice di vendita
8093801	Pharmaclear PP TC 50 RC 3P PET30	XJRC3P05
8093818	Pharmaclear PP TC 50 RC 3P HD70	XJRC3P28
8093221	PET Clear TC 36 RC 3P PET30	C9RC3P05
8093238	PET Clear TC 36 RC 3P HD70	C9RC3P28
8093245	PET Matt White TC 50 RC 3P PET30	AJRC3P05
8093252	PET Matt White TC 50 RC 3P HD70	AJRC3P28

# UPM RAFLATAC INFORMAZIONI TECNICHE

2/2010 ITA 418

ADESIVO	RC 3P
UV hotmelt	RC3P (codice di vendita)
Tipo	Adesivo permanente trasparente
Composizione	Adesivo acrilico hot melt polimerizzato UV
Uso	Sviluppato specificamente per l'etichettatura farmaceutica clear-on-clear. Elevate prestazioni su superfici convesse. Eccellente trasparenza e resistenza all'acqua ed alle sostanze chimiche. Adatto alla sterilizzazione in autoclave.

## Valori tecnici standard

Adesione iniziale min	11	N	FTM 9	
Peel min	6,0	N/25 mm	FTM 2	90°
Peel max	12,0	N/25 mm	FTM 2	90°
Temperatura di etichettatura min	10	°C		
Temperatura di servizio min	-20	°C		*)
Temperatura di servizio max	140	°C		

Informazioni aggiuntive \*) Test effettuato con: PP Clear TC 50, 24h a -20 °C, statico, Ø 12 mm PP, Ø 12 mm vetro

**Certificazioni** Le materie prime sono conformi alla normativa FDA 21CFR 175.105 per il contatto indiretto con alimenti. Il centro di ricerca ISEGA ha approvato questo adesivo per il contatto diretto con alimenti secchi, umidi e non grassi.

**Durata** Dalla data di produzione 2 anni a +20 °C e UR 50%.

**Garanzia** Le nostre indicazioni sono basate sulla nostra conoscenza ed esperienza attuali. Poichè i prodotti sono utilizzati al di fuori del nostro controllo non ci assumiamo responsabilità per qualsiasi inconveniente causato dal loro uso.

Questa pubblicazione annulla e sostituisce le precedenti.  
Le informazioni contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

